

表6.3.7 軽量セメントモルタル耐火被覆材認定条件(間仕切壁)

区分および認定番号		耐火構造(間仕切壁)		
		FP060NP-9391 (旧:(通)W2004)		
項目				
認定日		平成15年12月25日		
通達番号		国住指第2804号		
品目名		両面軽量セメントモルタル被覆軽量鉄骨中空間仕切壁		
軽量 セメント モルタル	塗り厚		25 mm以上	
	比重	練り上がり時	1 ± 0.4	
		気乾時(4W)	0.9 ± 0.4	
	組成	普通ポルトランドセメント	25 ± 10 %wt	
		無機質混和材 (パーライト、混和材等)	70 ± 10 %wt	
		有機質混和材 (有機質骨材、混和剤等)	5 %wt以下	
	品質	曲げ強度(4W)	5 kgf/cm ² 以上	
		圧縮強度(4W)	10 kgf/cm ² 以上	
	スタッド及び上下ランナー		JIS A 6517に規定する下地材	
	メタルラス		JIS A 5505に規定するリブラスA1号(質量1.4kg/m ²)以上	